

## HYDROIZOLACE KOUPELNOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ

Ihned použitelný hydroizolační nátěr pro tvorbu pružné ochranné vrstvy proti stékající vodě v interiéru. Vytváří souvislou vodotěsnou a trvale pružnou vrstvu. Má velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukci před působením vody. Vytváří vodotěsnou vrstvu v koupelnách, kuchyních a jiných místnostech s předpokladem výskytu zvýšené vlhkosti. Vhodná jako vodotěsná vrstva pod obklady nebo dlažby. Určena pro novostavby i rekonstrukce.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad musí být suchý, čistý bez nesoudržných částí, prachu a mastnoty. Případnou plíseň předem odstraňte vhodným protiplísňovým prostředkem. Praskliny a nerovnosti vyspravte vyrovnávací maltou. Kouty a rohy opatřete fabiony, nebo použijte pružný Těsnicí pás. Savé podklady předem ošetřete vhodným penetračním nátěrem. Stěrka je připravena k okamžitému použití v aplikační konzistenci (neředit!) pro nanášení štětcem nebo válečkem. Vždy aplikujte min. dvě vrstvy, Těsnicí pás zapravte do čerstvě nanesené první vrstvy. Druhou vrstvu aplikujte po dokonalém proschnutí první vrstvy (2-4 hod. dle tloušťky vrstvy a okolních podmínek. Jednotlivé vrstvy vždy nanášejte křížovým způsobem. Dodržujte doporučenou spotřebu. Nenanášejte silnější vrstvu než 1 mm v jednom pracovním kroku. Pracujte v rozmezí teplot (okolí i podklad) +5°C až +25°C. Po dokonalém vyschnutí (cca 24 hod.) je možné pokládat dlažbu nebo lepit obklady. Pro lepení obkladu a dlažeb doporučujeme použít flexibilní lepidlo.

### Balení:

- obsah 5 kg, 10 kg

### Skladovatelnost:

36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

### Technická údaje:

Báze	Akrylát
Konzistence	středně viskózní kapalina
System vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba úplného vytvrzení	24 hod.
Spotřeba při aplikaci na svislé plochy	2 x 0,4 kg/m <sup>2</sup> (membrána 0,3 - 0,4 mm)
Spotřeba při aplikaci na vodorovné plochy	2 x 0,7 kg/m <sup>2</sup> (membrána 0,6 - 0,7 mm)
Obsah netěkavých složek	min. 62 %
Objemová hmotnost	1350 kg/m <sup>3</sup>

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.