

NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ PĚNA

Montážní pěna na bázi polyuretanu určena ke zpracování pomocí aplikační pistole. Vyznačuje se sníženou rozpínavostí v průběhu vytvrzování. Je vhodná pro montáž a utěsňování rámu dveří a oken v interiéru i exteriéru, izolace van a vaniček sprchových koutů, vyplňování a utěsňování spár a prostupů ve stěnách. Doporučena pro veškeré práce s nároky na nízkou rozpínavost pěny.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad musí být čistý bez prachu, mastnoty a nesoudržných částí. Povrch navlhčete nejlépe rozprašovačem. Nádobu důkladně protřepejte po dobu min. 20 sekund. Našroubujte na aplikační pistoli v poloze láhve ventilem vzhůru. Uvolněte regulační šroub pistole podle povahy vyplňované spáry a stiskem spouště aplikujte pěnu. Spáry a dutiny vyplňujte ze 2/3 jejich objemu, pěna v průběhu vytvrzování mírně zvětší svůj objem. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte. Pracujte při teplotách +5°C do +30°C. Vytvrzenou pěnu chraňte před vlivem UV záření nátěrem, přetmelením nebo zališťováním. Nezaschlou pěnu čistěte acetonem nebo Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu mechanicky.

Balení:

- aerosolová plechovka o obsahu 750 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Technická údaje:

Báze	polyuretan
Konzistence	tixotropní stabilní pěna
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C, 65% r.v.)	cca 8 min.
Rychlost schnutí (20°C, 65% r.v.)	povrch nelepí po 20-25 min
Struktura pěny	70-80% uzavřených buněk
Specifická hmotnost	25 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C (po vytvrzení)
Izolační faktor	32 mW/metr Kelvin
Pevnost ve stříhu	17 N/cm ² (DIN 53427)
Pevnost v tlaku	3 N/cm ² (DIN 53421)
Pevnost v ohybu	7 N/cm ² (DIN 53423)
Absorpce vody	1 % obj. (DIN 53429)

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Případné další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.